



## Pájecí tvarovky

z mědi



Šroubení s vnitřním závitem a kuzelem - typ N69KF

Obj. č.	Velikost	a	Z	S
N69KF-1215	15 mm × 1/2"	38	17	30
N69KF-3415	15 mm × 3/4"	46	22	30
N69KF-1218	18 mm × 1/2"	39	27	30
N69KF-3418	18 mm × 3/4"	48	36	30
N69KF-3422	22 mm × 3/4"	46	21	37
N69KF-1022	22 mm × 1"	50	23	37
N69KF-1028	28 mm × 1"	48	15	46
N69KF-5435	35 mm × 1 1/4"	63	16	52
N69KF-1542	42 mm × 1 1/2"	67	26	58
N69KF-2054	54 mm × 2"	71	22	75

Půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním - typ N68

Obj. č.	Velikost	a	Z	S
N68-3415	15 mm × 3/4"	17	6	30
N68-3418	18 mm × 3/4"	18	5	30
N68-1022	22 mm × 1"	20	5	37
N68-5428	28 mm × 1 1/4"	22	3	46

## Příslušenství pro pájení

- letovací pasty – tavidla pro měkké a tvrdé pájení dle EN 29 453 a EN 1045
- pájky pro měkké a tvrdé pájení dle EN 29 453 a EN 1044 pro spoje z mědi, mosazi a bronzu
- určené pro instalace studené a teplé vody, topení a plynu



Letovací pasty

Obj. č.	Typ pájení	Složení pasty	Aplikace	Obsah balení
HET-SNCU	měkké	97% Sn, 3% Cu	studená a teplá voda, topení	250 g
HET-SNAG	měkké	97% Sn, 3% Ag	studená a teplá voda, topení	250 g
HET-HS	tvrdé	-	studená voda, plyn	250 g



Pájky

Obj. č.	Typ pájení	Složení pájky	Specifikace (mm)	Aplikace	Obsah balení
HETP-SNCU2	měkké	97% Sn, 3% Cu	drát pr. 2	studená a teplá voda, topení	250 g
HETP-SNCU3	měkké	97% Sn, 3% Cu	drát pr. 3	studená a teplá voda, topení	250 g
HETP-SNAG2	měkké	97% Sn, 3% Ag	drát pr. 2	studená a teplá voda, topení	250 g
HETP-SNAG3	měkké	97% Sn, 3% Ag	drát pr. 3	studená a teplá voda, topení	250 g
HETL-AG2	tvrdé	91,5% Cu, 2% Ag, 6,5% P	tyčka 2 × 2 × 500	studená a teplá voda, plyn	1 kg
HETL-AG5	tvrdé	88,8% Cu, 5% Ag, 6,2% P	tyčka 2 × 2 × 500	studená a teplá voda, plyn	1 kg

související zboží:

Těsnění závitů  
str. 86



Kohouty  
str. 564



Hadice  
str. 476



Manometry  
str. 625

