

Pryžové desky NBR65

- pryžové desky odolné olejům z materiálu NBR (nitril-butadien kaučuk) a SBR (styren-butadien kaučuk) v provedení bez vložky nebo s vložkou v černé barvě
- vynikající odolnost vůči olejům, pro aplikace při běžné teplotě
- základní vlastnosti: hustota 1,65 g/cm³, tvrdost 65 Shore A, pevnost v tahu 3 N/mm², tažnost 200 %
- určeno pro výrobu těsnění odolných vůči tukům, minerálním a živočišným olejům

Pevnost	Teplota	Materiál	Role
3 N/mm ²	-25/+80 °C	NBR - SBR	1,2 × 10 m

Pryžové desky NBR65

Obj. č.	Tloušťka (mm)	Rozměry role (m)		Počet vložek	Materiál	Teplota (°C)	Hustota (g/cm ³)	Balení (m)
		délka	šířka					
NBR65-1-1,2	1	10	1,2	-	NBR - SBR	-25/+80	1,65	10
NBR65-2-1,2	2	10	1,2	-	NBR - SBR	-25/+80	1,65	10
NBR65-3-1,2	3	10	1,2	-	NBR - SBR	-25/+80	1,65	10
NBR65-4-1,2	4	10	1,2	-	NBR - SBR	-25/+80	1,65	10
NBR65-5-1,2	5	10	1,2	-	NBR - SBR	-25/+80	1,65	10
NBR65-6-1,2	6	10	1,2	-	NBR - SBR	-25/+80	1,65	10
NBR65-8-1,2	8	10	1,2	-	NBR - SBR	-25/+80	1,65	10
NBR65-10-1,2	10	10	1,2	-	NBR - SBR	-25/+80	1,65	10
NBR65-12-1,2	12	10	1,2	-	NBR - SBR	-25/+80	1,65	10
NBR65V1-2-1,2	2	10	1,2	1	NBR - SBR	-25/+80	1,65	10
NBR65V1-3-1,2	3	10	1,2	1	NBR - SBR	-25/+80	1,65	10
NBR65V1-4-1,2	4	10	1,2	1	NBR - SBR	-25/+80	1,65	10
NBR65V1-5-1,2	5	10	1,2	1	NBR - SBR	-25/+80	1,65	10
NBR65V1-6-1,2	6	10	1,2	1	NBR - SBR	-25/+80	1,65	10
NBR65V1-8-1,2	8	10	1,2	1	NBR - SBR	-25/+80	1,65	10
NBR65V1-10-1,2	10	10	1,2	1	NBR - SBR	-25/+80	1,65	10
NBR65V1-12-1,2	12	10	1,2	1	NBR - SBR	-25/+80	1,65	10

Důležité upozornění: měrnou jednotkou u pryžových desek je délka role v metrech

Pryžové desky PRG40

- otěruvzdorné pryžové desky z pryže NR - SBR v provedení bez vložky ve světle hnědé barvě
- otěruvzdorné provedení s vysokou elasticitou a měkkostí, částečně odolné olejům, povětrnostním vlivům a chemikáliím
- základní vlastnosti: hustota 1,06 g/cm³, tvrdost 40 Shore A, pevnost v tahu 18 N/mm², tažnost 600 %
- určeno pro výrobu těsnění s požadavky na vysokou elasticitu

Pevnost	Teplota	Materiál	Role
18 N/mm ²	-40/+70 °C	NR - SBR	1,4 × 10 m

Pryžové desky PRG40

Obj. č.	Tloušťka (mm)	Rozměry role (m)		Počet vložek	Materiál	Teplota (°C)	Hustota (g/cm ³)	Balení (m)
		délka	šířka					
PRG40-1-1,4	1	10	1,40	-	NR - SBR	-40/+70	1,06	10
PRG40-2-1,4	2	10	1,40	-	NR - SBR	-40/+70	1,06	10
PRG40-3-1,4	3	10	1,40	-	NR - SBR	-40/+70	1,06	10
PRG40-4-1,4	4	10	1,40	-	NR - SBR	-40/+70	1,06	10
PRG40-5-1,4	5	10	1,40	-	NR - SBR	-40/+70	1,06	10
PRG40-6-1,4	6	10	1,40	-	NR - SBR	-40/+70	1,06	10
PRG40-8-1,4	8	10	1,40	-	NR - SBR	-40/+70	1,06	10
PRG40-10-1,4	10	10	1,40	-	NR - SBR	-40/+70	1,06	10
PRG40-12-1,4	12	10	1,40	-	NR - SBR	-40/+70	1,06	10
PRG40-15-1,4	15	10	1,40	-	NR - SBR	-40/+70	1,06	10

Důležité upozornění: měrnou jednotkou u pryžových desek je délka role v metrech

