

Pryžové desky SBR65

- pryžové desky ze základního materiálu SBR (styren-butadien kaučuk) v provedení bez vložky nebo s vložkou v černé barvě
- základní vlastnosti: hustota 1,47 g/cm³, tvrdost 65 Shore A, pevnost v tahu 4 N/mm², tažnost 200 %
- určeno pro nejzákladnější aplikace jako jsou výroba těsnění, průmyslové podlahoviny, zástěrky

Pevnost	Teplota	Materiál	Role
4 N/mm ²	-25/+80 °C	SBR	1,2 × 10 m

Pryžové desky SBR65								
Obj. č.	Tloušťka (mm)	Rozměry role (m)		Počet vložek	Materiál	Teplota (°C)	Hustota (g/cm ³)	Balení (m)
		délka	šířka					
SBR65-1-1,2	1	10	1,2	-	SBR	-25/+80	1,47	10
SBR65-2-1,2	2	10	1,2	-	SBR	-25/+80	1,47	10
SBR65-3-1,2	3	10	1,2	-	SBR	-25/+80	1,47	10
SBR65-4-1,2	4	10	1,2	-	SBR	-25/+80	1,47	10
SBR65-5-1,2	5	10	1,2	-	SBR	-25/+80	1,47	10
SBR65-6-1,2	6	10	1,2	-	SBR	-25/+80	1,47	10
SBR65-8-1,2	8	10	1,2	-	SBR	-25/+80	1,47	10
SBR65-10-1,2	10	10	1,2	-	SBR	-25/+80	1,47	10
SBR65-12-1,2	12	10	1,2	-	SBR	-25/+80	1,47	10
SBR65V1-2-1,2	2	10	1,2	1	SBR	-25/+80	1,47	10
SBR65V1-3-1,2	3	10	1,2	1	SBR	-25/+80	1,47	10
SBR65V1-4-1,2	4	10	1,2	1	SBR	-25/+80	1,47	10
SBR65V1-5-1,2	5	10	1,2	1	SBR	-25/+80	1,47	10
SBR65V1-6-1,2	6	10	1,2	1	SBR	-25/+80	1,47	10
SBR65V1-8-1,2	8	10	1,2	1	SBR	-25/+80	1,47	10
SBR65V1-10-1,2	10	10	1,2	1	SBR	-25/+80	1,47	10

Důležité upozornění: měrou jednotkou u pryžových desek je délka role v metrech

Pryžové desky EPDM60

- chemicky odolné pryžové desky z materiálu EPDM v provedení bez vložky nebo s vložkou v černé barvě
- odolné vůči atmosférickým vlivům, kyselinám, louhům a alkoholům; nízká odolnost vůči ropným látkám
- základní vlastnosti: hustota 1,22 g/cm³, tvrdost 60 Shore A, pevnost v tahu 10 N/mm², tažnost 400 %
- určeno pro výrobu těsnění odolných vůči vysoké teplotě, povětrnostním podmínkám a chemikáliím

Pevnost	Teplota	Materiál	Role
10 N/mm ²	-40/+125 °C	EPDM	1,2 × 10 m

Pryžové desky EPDM60								
Obj. č.	Tloušťka (mm)	Rozměry role (m)		Počet vložek	Materiál	Teplota (°C)	Hustota (g/cm ³)	Balení (m)
		délka	šířka					
EPDM60-1-1,2	1	10	1,2	-	EPDM	-40/+125	1,22	10
EPDM60-2-1,2	2	10	1,2	-	EPDM	-40/+125	1,22	10
EPDM60-3-1,2	3	10	1,2	-	EPDM	-40/+125	1,22	10
EPDM60-4-1,2	4	10	1,2	-	EPDM	-40/+125	1,22	10
EPDM60-5-1,2	5	10	1,2	-	EPDM	-40/+125	1,22	10
EPDM60-6-1,2	6	10	1,2	-	EPDM	-40/+125	1,22	10
EPDM60-8-1,2	8	10	1,2	-	EPDM	-40/+125	1,22	10
EPDM60-10-1,2	10	10	1,2	-	EPDM	-40/+125	1,22	10
EPDM60V1-2-1,2	2	10	1,2	1	EPDM	-40/+125	1,22	10
EPDM60V1-3-1,2	3	10	1,2	1	EPDM	-40/+125	1,22	10
EPDM60V1-4-1,2	4	10	1,2	1	EPDM	-40/+125	1,22	10
EPDM60V1-5-1,2	5	10	1,2	1	EPDM	-40/+125	1,22	10
EPDM60V1-6-1,2	6	10	1,2	1	EPDM	-40/+125	1,22	10
EPDM60V1-8-1,2	8	10	1,2	1	EPDM	-40/+125	1,22	10
EPDM60V1-10-1,2	10	10	1,2	1	EPDM	-40/+125	1,22	10

Důležité upozornění: měrou jednotkou u pryžových desek je délka role v metrech

